

液体脱脂剤



サンライト TGA-50

銅・銅合金用

サンライトTGA-50は常温での浸漬だけで、銅・銅合金の脱脂と同時に、酸化被膜も除去します。中性なので銅・銅合金の素地を傷めず洗浄を行います。

また、ノンキレートの為、廃水処理性は非常に良好です。毒劇法は勿論、化学物質管理促進法(PRTR法)にも該当していません。

《 特 徴 》

- (1) 脱脂と酸化被膜の除去を同時に行います
- (2) 中性で被処理物の溶解、浸食がありません
- (3) 常温使用なのでエネルギーコストがかかりません
- (4) 銅やすべての銅合金に使用できます

《 使用方法 》

濃度	200～400 ml/L
温度	常温
時間	3～15分

《 取扱方法 》

常温使用です。40℃以上には加熱しないでご使用下さい。

処理槽は塩ビ、樹脂系、ゴムライニング槽。鉄槽は使用しないで下さい。

洗浄後は空中放置をせず速やかに水洗し、乾燥させないで下さい。

浮上した油分、洗浄槽底部スラッジは定期的に回収して下さい。

《 性 状 》

外観 無色透明～微紫色透明液体

PH 6.5～7.5 (原液)

製造元 **サンライト株式会社**

本社・工場・埼玉県蕨市錦町1-13-12 TEL 048(442)3810 〒335-0005
FAX 048(445)5704

<http://www.sunlight-warabi.jp>